

# Dąb bielony Fineline

Product details / Technical properties

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numer artykułu** | 10036884 / EIG89MRD | **Wykończenie warstwy wierzchniej** | nie szczotkowana | **Wilgotność** | 5-9% |
| **Drewno** | Dąb | **Faza** | bez fazy | **Gęstość** | >= 500kg/m³ |
| **Klasa drewna** | Fineline | **Liczba desek z łączoną warstwą wierzchnią** | 0 | **Trudnopalność** | Dfl-s1 |
| **Ilość warst** | 3-warstwowy | **Wygląd deski** | Podłogi jasne | **Zawartość formaldehydu** | E1 |
| **Rodzaj deski** | 14 mm Deska 1-lamelowa 14mm Deska 1-lamelowa Fineline | **Styl** | Nordic | **Zawartość PCP** | NPD |
| **Rodzaj podłogi** | 14mm Deska 1-lamelowa Fineline | **Ilość m² w opakowaniu** | 3,04 | **Twardość w skali Brinell'a** | 38 |
| **Wymiar deski** | 14 x 138 x 2200 mm | **Ilość desek w opakowaniu** | 10 | **Siła potrzebna do złamania deski** | NPD |
| **Grubość warstwy wierzchniej** | 3,5 mm | **Waga opakowania (kg)** | 23,35 | **Przewodność cieplna** | |
| **Warstwa środkowa** | Świerk / Świerk | **Ilość m² na palecie** | 127,68 | **Oporność cieplna** | |
| **Połączenie** | 5G Click | **Ilość kartonów na palecie** | 42 | **Klasyfikacja wydajności** | Class 1 |
| **Ogrzewanie podłogowe** | doskonale pasujące | **Waga palety (kg)** | 980,7 | **Antypoślizgowość** | USRV 59 |
| **Wykończenie deski** | Live Natural olejowosk bielony | **EN Norm** | EN 13489 | **EAN Code** | 7035580086697 |
| **Kolor** | bielony | **FSC claim** | kontrolowane pochodzenie | | |

Drewno jest produktem naturalnym - każde drzewo ma swoją własną strukturę, indywidualną kompinację kolorów. Zdjęcie lub próbka nie będzie w pełni odzwierciedlała pełnego obrazu gotowej podłogi. Należy również zamiętać, że kolor może się zmienić pod wpływem światła. Podłogi klasyczne takie jak np. dąb będą stawały się nieco ciemniejsze pod wpływem działania promieni słonecznych. Ciemniejsze gatunki drewna staną się nieco "bledsze". Miejsca po sękach są wypełnione szpachlą. Zastrzegamy sobie prawo, że na gotowej desce mogą sie pojawić małe szczeliny pomiędzy szpachlą a drewnem.