




## Dąb Nature

### Product details / Technical properties

|                             |                                                          |                                           |                          |                                  |                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Numer artykułu              | 10043456 / EBL63KBD                                      | Wykończenie warstwy wierzchniej           | szczołkowana             | Wilgotność                       | 5-9%                      |
| Drewno                      | Dąb                                                      | Faza                                      | fazowana (4V)            | Gęstość                          | $\geq 500 \text{ kg/m}^3$ |
| Klasa drewna                | Nature                                                   | Liczba desek z łączoną warstwą wierzchnią | 2                        | Trudnopalność                    | Cfl-s1                    |
| Ilość warst                 | 2-warstwowy                                              | Wygląd deski                              | Podłogi w odcieniu złota | Zawartość formaldehydu           | E1                        |
| Rodzaj deski                | 10,5 mm Deska 1-lamelowa 10,5mm<br>Deska 1-lamelowa Maxi | Styl                                      | Nordic, Classic          | Zawartość PCP                    | NPD                       |
| Rodzaj podłogi              | 10,5mm Deska 1-lamelowa Maxi                             | Ilość m <sup>2</sup> w opakowaniu         | 2,6                      | Twardość w skali Brinell'a       | 38                        |
| Wymiar deski                | 10,5 x 100 x 1000 mm                                     | Ilość desek w opakowaniu                  | 26                       | Siła potrzebna do złamania deski | NPD                       |
| Grubość warstwy wierzchniej | 3,5 mm                                                   | Waga opakowania (kg)                      | 14,58                    | Przewodność cieplna              |                           |
| Warstwa środkowa            | / Świerk                                                 | Ilość m <sup>2</sup> na palecie           | 83,2                     | Oporność cieplna                 |                           |
| Połączenie                  | Zamek pióro-wpust                                        | Ilość kartonów na palecie                 | 32                       | Klasyfikacja wydajności          | Class 1                   |
| Ogrzewanie podłogowe        | 100% pasujące                                            | Waga palety (kg)                          | 466,56                   | Antypoślizgowość                 | USRV 45                   |
| Wykończenie deski           | Live Natural olejowosk                                   | EN Norm                                   | EN 13489                 | EAN Code                         | 7611661185765             |
| Kolor                       |                                                          | FSC claim                                 | kontrolowane pochodzenie |                                  |                           |



Drewno jest produktem naturalnym - każde drzewo ma swoją własną strukturę i indywidualną kombinację kolorów. Zależy to od próbki nie będzie w pełni odzwierciedlała pełnego obrazu gotowej podłogi. Należy również pamiętać, że kolor może się zmienić pod wpływem światła. Podłogi klasyczne takie jak np. dąb będą stały się nieco ciężej pod wpływem działania promieni słonecznych. Ciemniejsze gatunki drewna staną się nieco "bledsze". Miejsca po sekach są wypełnione szpachlą. Zastrzegamy sobie prawo, że na gotowej desce mogą się pojawiać małe szczeliny pomiędzy szpachlą a drewnem.